

Datablad

Produkt: Miredofrit 804 Dolomitbaserad avlagningsmassa

Riktanalys:

MgO	Cr ₂ O ₃	Al ₂ O ₃ +Mn ₃ O ₃	Fe ₂ O ₃	CaO	SiO ₂	ZrO ₂
36-45		06-1,0	<6,5	54-61	0,6-1,5	0,0-1,5

Tillsatser: Vegatabilisk olja < 3%

Fysikaliska riktvärden:

Kornstorlek	mm	0-4
Skrymvikt	g/cm ³	1,72

Användningsområde: Varmreparation av Elektrostålugn för hand eller med slunga

Anmärkning: Dolomitsintern består av rensat, krossat och siktat dolomit och magnesianrikat dolomittegel från AOD och CLU konvertrar

Fagersta 2002-08-07

Anders Jakobsson

Fagersta 2003-10-16

Anders Jakobsson