Datablad

Produkt: Miredomix 803

Riktanalys:

MgO	Cr_2O_3	Al_2O_3+Mn_3O_3	Fe_2O_3	CaO	SiO2	ZrO_2
43-50		1,0-1,3	0,6-1,0	46-54	0,9-1,5	0,0-0,3

Glödningsförlust: ca. 3%

Tillsatser: Vegetabilisk olja < 3%

Fysikaliska riktvärden:

Kornstorlek	mm	0-3
Skrymvikt	g/cm^3	1,71
Stampad densitet	g/cm^3	2,43

Användningsområde: Fyllnadsmassa mellan bakfoder och slitfoder i konvertrar och skänkar

Anmärkning: Dolomitsintern består av rensat, krossat och siktat dolomit och magnesitanrikat dolomittegel från AOD och CLU konvertrar

Fagersta 2002-08-07

Anders Jakobsson