

## Datablad

**Produkt:** Miremagun P 300 Eldfast sprutmassa för avlagning av LB-Ugnar  
Tillverkat av återvunnet Mag-Carbon tegel

**Riktanalys:**

MgO	Cr <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	CaO	SiO <sub>2</sub>
86		3,5	1	2,5	3,5

**Kornstorlek:** 0-3 mm

**Användningsgräns:** > 1750 grader

Fagersta 2003-10-16

Anders Jakobsson